

Cardea 2+1 SuperCure Clear Акриловый лак BV400Z001

Описание продукта

2К быстросохнущий лак. Пригоден для широкого спектра окрасочных работ

Состав Акриловые смолы
Цвет Бесцветный
Артикул BV400Z001
Упаковка 1 литр

Продукты и добавки

Отвердитель Cardea Hardener Z2200
Универсальный разбавитель Cardea
ТВ4100 Быстрый (10 - 20 °С)
ТВ4200 Стандартный (20 - 30 °С)
ТВ4300 Медленный (от 30 °С и выше)

Поверхности пригодные для нанесения

Базовые покрытия Cardea

Характеристики



Плотность 0,95 ± 0,02 г / см³
Вязкость 22 - 23 сек / 20 °С (DIN 4)
Теоретический расход 4,5 - 5,5 м² / л при толщине 50 μm
VOC 650 ± 30 г / л

Параметры нанесения



Пропорции смешивания по весу

Лак Supercure	100
Отвердитель Cardea Z2200	50
Разбавитель Cardea	5 - 15



по объему

Лак Supercure	100
Отвердитель Cardea Z2200	50
Разбавитель Cardea	5 - 15

Cardea 2+1 SuperCure Clear Акриловый лак BV400Z001



Рабочая вязкость

13 - 14 сек / 20 °С (DIN 4)



Оборудование

Краскопульт, диаметр сопла 1,3 - 1,5 мм

Метод нанесения

Пневматический



Давление

2,0 - 2,5 бар



Количество слоев

2 слоя



Межслойная сушка

5 - 7 мин

Время сушки

20 °С / 3 часа
60 °С / 20 мин

Срок годности готовой смеси

4 часа (при 20 °С)

Толщина сухой пленки

50 - 60 μm

Очистка оборудования

Нитроцеллюлозные растворители